

MARCONOL IMPREGNANTE

OCHRANNÉ FARBIVO NA DREVO V EXTERIÉRI

séria 843

POPIS

MARCONOL je produkt určený na povrchovú impregnáciu dreva. Je vybavený zvýšenou penetračnou schopnosťou potrebnou pre ochranu pred atmosférickými činiteľmi a znečisťujúcimi látkami v ťažkých podmienkach, pričom ostáva nezmenený napriek štrukturálnym zmenám dreva. MARCONOL je dostupný v transparentných farbách dosiahnutých pomocou minerálnych pigmentov, ktoré chránia drevo pred lúčmi UV žiarenia a nechávajú jeho pôvodné žilkovania a oživujú farebné ladenie. Na zvýšenie plnosti v prípade vystavenia do obzvlášť ťažkých podmienok sa odporúča naniesť navrch jednu vrstvu prostriedku MARCONOL EFFETTO CERATO séria 863.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na nové drevo, alebo už natreté, tak v interiéroch ako aj exteriéroch ako sú podkrovia, zárubne, balkóniky, ploty, obložnice, atď.
POZOR na úpravu dreva bohatého na tanín (trieslo) (napr. gaštan). Môžu sa objaviť tmavé škvrny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: alkydová živica, surový ľanový olej.
 - Pigmenty: priehľadné oxidy železa odolné voči UV žiareniu.
 - Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 0,84±0,03 kg/l (podľa odtieňov farby)
 - Čas výtoku UNI EN ISO 2431: 30"±33" Coppa ISO č.3 pri 25 °C
 - Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): proti prachu za 2 hodiny; na dotyk za 8 hodín; schopný náteru ďalšej vrstvy za 24 hodín.
- KRYCÍ NÁTER:
- S prostriedkom MARCONOL EFFETTO CERATO séria 863, alkydové laky SUPERMARE séria 848, FLATTING SOPRAFFINA 8460619 a so všetkými alkydovými lakmi SAN MARCO.
- Neodporúča sa používania lakov nitro.

PRÍPRAVA PODKLADU

- Povrchy z dreva nové alebo vynovené:
- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
 - Odstrániť prípadný výskyt živice použitím Dil. Nitro 5170076.
 - Zatlmiť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatlmenie a odstrániť prach.
 - Skontrolovať či drevo nie je príliš vlhké.
 - Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku MARCONOL IMPREGNANTE v požadovanej farbe, a brúsením medzi jednotlivými vrstvami odstraňovať odstávajúce vlákna.

Drevené povrchy už natreté:

- Obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsníť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstrániť prípadný výskyt živice použitím Dil. Nitro

5170076.- Zatlmiť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť zatlmenie a odstrániť prach.
- Obrúsiť povrchy a potom pristúpiť k náteru prostriedku MARCONOL IMPREGNANTE.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového kondenzátu alebo na priamom slnku.
- Náradie: štetec, striekanie a ponorenie.
- Produkt pred použitím dôkladne premiešať.
- Produkt je pripravený na použitie. Keď sa povrch ukáže málo savý rozriediť s Acquaragia 5200010 alebo s Dil. Sintetico 5210011 na podporu penetrácie (max 10%).
- Počet vrstiev: produkt sa nanáša v dvoch vrstvách. V obzvlášť ťažkých podmienkach alebo pri podkladoch veľmi savých sa odporúča nanášanie 3 vrstiev.
- Pre použitie v exteriéri sa odporúča použiť MARCONOL IMPREGNANTE vo farbe, pretože pigmenty (oxidy železa) tu vykonávajú ochrannú funkciu pre UV žiarením.
- Očistenie nástrojov sa vykoná s Acquaragia 5200010 alebo s Dil. Sintetico 5210011.
- Orientačná výdatnosť: 4-5 m²/l na 2 vrstvy na dreve stredne savom. Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v bezfarebnej verzii alebo v odtieňoch podľa vzorkovnice.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Stabilita v originálnom neotvorenom balení pri vhodných teplotných podmienkach: 3 roky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. F: impregnačné prostriedky nie filmotvorné na drevo (základ rozpúšťadlo): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010)
MARCONOL IMPREGNANTE obsahuje max: 700 g/l VOC

- Škodlivý
 - Horľavý.
 - Škodlivý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé negatívne následky pre vodné prostredie.
 - Škodlivý: môže spôsobiť poškodenie pľúc v prípade požitia.
 - Uchovávať ďaleko od potravín a nápojov.
 - Vyhnúť sa kontaktu s očami.
 - V prípade požiaru použiť penové hasiace prístroje, chemický prášok alebo CO₂ - nepoužívať vodu.
 - V prípade požitia nevyvolávať zvracanie: poradiť sa ihneď s lekárom a ukázať mu nádobu alebo nálepku.
- Obsahuje:
Naftu (petrolej), hydrogennačne odsírenú ťažkú naftu,

MARCONOL IMPREGNANTE

OCHRANNÉ FARBIVO NA DREVO V EXTERIÉRI

séria 843

bután-2-ón-oxim, soli kobaltu z mastných kyselín -môže vyvolať alergickú reakciu.

Vybavenie štítkami signalizujúcimi nebezpečenstvo v zmysle smernice 67/548/EHS a 1999/45/EHS a následných zmien a doplnkov.

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Impregnačný prostriedok transparentný farebný na drevo. Použitie, na vopred pripravené povrchy z dreva, impregnačného prostriedku transparentného farebného pre interiéry a exteriéry MARCONOL IMPREGNANTE série 843, na báze alkydových živíc, surového ľanového oleja, oxidov železa priehľadných, mikronizovaných a ochranných proti ultrafialovým lúčom, v najmenej dvoch vrstvách v množstvách stanovených podľa absorpčnej schopnosti dreva.

Dodávka a pokládka materiálu € na m².

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektivnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.