

UNIMARC SMALTO MICACEO

Akrylátový ochranný prostriedok vodou riediteľný so sludovým efektom pre exteriéry a interiéry

séria 303

POPIS

UNIMARC SMALTO MICACEO je lak na báze akrylátových živíc a lamelových plnív, ktorý chráni a dekoruje kovové povrchy.

Jeho špeciálna formulácia rozvíja:

- Účinnok zábrany: zvláštna lamelárna štruktúra vytvára paralelné vrstvy plniva vo vnútri filmu, ktoré bránia prenikaniu vody a atmosférických činiteľov.

- Účinnok štítu: oxid železa sludový a alumínium prítomné v produkte bránia ultrafialovému žiareniu, aby dosiahlo nižšie položené vrstvy čím spomaľujú znehodnocovanie pojiva.

Pre svoje estetické charakteristiky sa môže tento produkt použiť na rôzne povrchy na vytvorenie príjemných estetických efektov.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- podklady zo železných kovov vhodne pripravené;
- pozinkované povrchy a ľahké zliatiny vhodne upravené.
- pozinkované povrchy;
- povrchy z plastického materiálu (PVC);
- podklady z nového dreva alebo už natretého.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: syntetické živice vo vodnej disperzii
- Pigmenty a plnivá: oxidy železa sludové, hliník
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,24 ÷ 1,28 kg/l podľa farebného odtieňu
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 10.000 ± 1000 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield).
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 1 hodinu; schopný náteru ďalšej vrstvy po štyroch hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy zo železného kovu:

- Pomocou mechanického alebo ručného očistenia odstrániť odlupujúce sa okuje po valcovaní a každú stopu korózie.
- Odstrániť prípadné slabo držiace vrstvy starých náterov a obrúsiť celý povrch.
- Odmastiť podklad s Dil. Nitro 5170076.
- Odstrániť všetky zvyšky prachu a špinu.
- Naniesť na úplne vysušený povrch 2 vrstvy UNIMARC ANTIRUGGINE kód 3310107, v rozpätí najmenej 6 hodín.
- Na povrchy obzvlášť vystavené atmosférickým činiteľom, naniesť 2 vrstvy syntetického antikorozyneho náteru CROMO K70 séria 194.
- Naniesť 2 vrstvy UNIMARC SMALTO MICACEO.

Povrchy hliníkové a z ľahkých zliatin:

- Odstrániť prípadné stopy oxidov mechanickým alebo ručným očistením.
- Dôkladne odmastiť vhodnými zásaditými roztokmi alebo riedidlom.
- Odstrániť prípadné slabo príľnavé vrstvy starých náterov a obrúsiť celý povrch za účelom jeho zdrsnenia.
- Odstrániť každú stopu prachu a pristúpiť k nanášaniu

prostriedku UNIMARC SMALTO MICACEO, na úplne suchý povrch.

- Na povrchoch obzvlášť vystavených atmosférickým činiteľom je možné zlepšiť príľnavosť nanosením ako základu 2 vrstiev prostriedku UNIMARC ANTIRUGGINE 3310107 alebo PRIMER 1630307.

Pozinkované povrchy

- Odmastiť s Dil. Nitro 5170076 a očistiť podklad.
- Na očistený a suchý povrch naniesť 2 vrstvy UNIMARC SMALTO MICACEO.
- Na povrchoch obzvlášť vystavených atmosférickým činiteľom, alebo ktoré vykazujú znehodnotenie a koróziu naniesť ako základ 2 vrstvy prostriedku UNIMARC ANTIRUGGINE 3310107 alebo PRIMER 1630307.

Povrchy z plastického materiálu (PVC):

- Obrúsiť povrch na jeho jemné zdrsnenie.
- Odmastiť s Dil. Nitro 5170076 a očistiť podklad.
- Na očistený a suchý povrch naniesť 2 vrstvy UNIMARC SMALTO MICACEO.

Omietkové plochy:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstavajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsniť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstrániť prípadný výskyt živice použitím Dil. Nitro 5170076.
- Ztmeliť nedokonalosti pomocou syntetického tmelu. Obrúsiť ztmelenie a odstrániť prach.
- Na očistený a suchý povrch naniesť 2 vrstvy základného náteru UNIMARC FONDO UNIVERSALE séria 335, v časovom intervale najmenej 6 hodín, alebo základného matného náteru MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Pristúpiť k nanoseniu 2 vrstiev prostriedku UNIMARC SMALTO MICACEO.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%

- Nádrie: štetec, valček a striekanie.
- Pri náteroch štetcom a valčekom sa produkt používa taký aký je alebo riedený na maximálne 5% vodou.
- Pri nanášaní striekaním sa riedi vodou na 15%.
- Počet vrstiev: najmenej 2 vrstvy.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: 6-7 m²/l na 2 vrstvy

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie a farbivami COLORADO série 548. V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať ich medzi sebou za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

UNIMARC SMALTO MICACEO

Akrylátový ochranný prostriedok vodou riediteľný so sľudovým efektom pre exteriéry a interiéry
séria 303

Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Stabilita v originálnom neotvorenom balení pri vhodných
tepelných podmienkach: 3 roky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Kat. D: nátery pre konečnú úpravu a utesnenia pre
interiéry / exteriéry, na drevo a kov (základ voda): 150 g/l
(2007) / 130 g/l (2010)
UNIMARC SMALTO MICACEO obsahuje max: 130 g/l
VOC

Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle D.L. 65
zo dňa 14/03/03 a následných úprav a doplnkov. Výrobok
používať podľa platných hygienických a bezpečnostných
noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po
okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako
špeciálny odpad. Uschovávať mimo dosahu detí. Používať
na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami
ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa
ihneď poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo
štítko. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov
alebo do prostredia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Akrylátový ochranný prostriedok vodou riediteľný so
sľudovým efektom pre exteriéry a interiéry.

Použitie, na vopred pripravené povrchy, vodou
riediteľného lesklého laku bez zápachu UNIMARC
SMALTO MICACEO séria 303, na báze syntetických živíc
vo vodnej disperzii, sľudových oxidov železa a farebných
pigmentov, s vysokou stálosťou na svetle, v najmenej
dvoch vrstvách, s minimálnou spotrebou 140 ml/m².

Dodávka a pokládka materiálu € na m²

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť
za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo
kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom
špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek
list predchádzajúci.*