

UNIMARC SMALTO PER RADIATORI

VODOU RIEDITEĽNÝ LAK HLADKÝ ODOLNÝ VOČI VYSOKÝM TEPLOTÁM

kód 3340460

POPIS

UNIMARC SMALTO PER RADIATORI je vodou riediteľný lak na báze akrylátových živíc, na hladké vrchné nátery výhrevných elementov. Je bez zápachu, preto je obzvlášť vhodný na nátery v interiéroch.

Výrobok je vytvorený spôsobom aby odolával zvýšeným teplotám bez toho, aby sa poškodil a aby uľahčoval aj krytie hrán a okrajov.

Akrylátové živice, z ktorých je zložený, poskytujú produktu zvýšenú umývaciu schopnosť, odolnosť voči vyblednutiu a dobrú príľnavosť na rôznych typoch podkladu.

Ako všetky produkty vodou riediteľnej línie, aj UNIMARC SMALTO PER RADIATORI je ľahko aplikovateľný a rýchlo vysychajúci.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na kovové výhrevné elementy:

Hladký konečný náter na radiátory a tepelné konvertory.

Použiteľný na oceľové, liatinové a neanodizované hliníkové radiátory.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolymér akrylátový vo vodnej disperzii.

- Rozpúšťadlo: voda

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,23 \pm 0,05$ kg/l

- Lesk UNI EN ISO 2813: 25 ± 5 , uhol snímania 60°

- Viskozita UNI 8902: 7500 ± 500 cps pri 25°C (rotačný viskozimeter Brookfield)

- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 minút; schopný náteru ďalšej vrstvy po 6 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy zo železného kovu:

- Pomocou mechanického alebo ručného očistenia odstrániť odlupujúce sa okuje po valcovaní a každú stopu korózie.

- Odstrániť prípadné slabo príľnavé vrstvy starých náterov a obrúsiť celý povrch za účelom jeho zdrsnenia.

- Odmasť podklad s Dil. Nitro 5170076.

- Odstrániť všetky zvyšky prachu a špinu.

- Naniešť na úplne vysušený povrch 2 vrstvy UNIMARC ANTIRUGGINE kód 3310107, v rozpätí najmenej 6 hodín.

- Na povrchy obzvlášť vystavené atmosférickým činiteľom, naniešť ako základ, 2 vrstvy antikorózneho univerzálneho základného náteru PRIMER 1630307.

- Naniešť 1 - 2 vrstvy UNIMARC SMALTO PER RADIATORI.

Pozinkované povrchy, hliníkové a z ľahkých zliatin:

- Odstrániť prípadné stopy oxidov mechanickým alebo ručným očistením.

- Dôkladne odmasť vhodnými zásaditými roztokmi alebo riedidlom.

- Odstrániť prípadné slabo príľnavé vrstvy starých náterov a obrúsiť celý povrch za účelom jeho zdrsnenia.

- Odstrániť každú stopu prachu a, na úplne suchý povrch, pristúpiť k nanášaniu UNIMARC ANTIRUGGINE kód 3310107 v zónach, ktoré vykazovali koróziu.

- Na povrchy obzvlášť vystavené atmosférickým činiteľom naniešť ako základ 2 vrstvy antikorózneho univerzálneho základného náteru PRIMER 1630307.

- Naniešť 2 vrstvy UNIMARC SMALTO PER RADIATORI.

* Súčasti z liatiny majú zvýšenú drsnosť povrchu. Dávať pozor, aby protikorózna vrstva súvislo pokrývala hroty na povrchu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. $+8^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$.

Relatívna vlhkosť prostredia: $<75\%$.

Teplota podkladu: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$.

Suchý podklad.

- Náradie: štetec, valček a striekanie.

- Pri nanášaní štetcom a valčekom sa neriedi.

- Pri nanášaní striekaním sa riedi vodou na 10 -15%.

- Normálne sa nanášajú dve vrstvy, avšak produkt má zvýšenú kryciu schopnosť a môže byť nanosený aj v jednej vrstve.

- Orientačná výdatnosť: 4-5 m²/l na 2 vrstvy čo zodpovedá 40 mikrónom hrúbky po vyschnutí.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

ZAFARBENIE

Biely produkt v predaji je zafarbiteľný pomocou Sistema Tintometrico Marcromie a farbivami COLORADO séria 548.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: $+30^\circ\text{C}$

Minimálna teplota uchovania: $+5^\circ\text{C}$

Stabilita v originálnom neotvorenom balení pri vhodných tepelných podmienkach: 3 roky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. D: nátery pre konečnú úpravu a pre vnútorné / vonkajšie obklady z dreva a kovu (základ voda): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC SMALTO PER RADIATORI obsahuje max: 130 g/l VOC

Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle D.L. 65 zo dňa 14/03/03 a následných úprav a doplnkov. Výrobok používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uschovávať mimo dosahu detí. Používať na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa ihneď poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do prostredia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

UNIMARC SMALTO PER RADIATORI

VODOU RIEDITEĽNÝ LAK HLADKÝ ODOLNÝ VOČI VYSOKÝM TEPLOTÁM

kód 3340460

Vodou riediteľný lak, bez zápachu hladký na radiátory.

Použitie, na vopred pripravené plochy, vodou riediteľného laku UNIMARC SMALTO PER RADIATORI kód 3340460, na báze akrylátových živíc vo vodnej disperzii, na ochranu radiátorov a výhrevných kovových elementov vo všeobecnosti, s minimálnou spotrebou 200 ml/m².

Dodávka a pokládka materiálu € na m²

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.