



TECHNICKÝ LIST



WALL CREAM

PRIEDYŠNÁ OTERUVZDORNÁ DISPERZNÁ FARBA NA STENY S VYSOKOU KRYCOU SCHOPNOSŤOU PRE INTERIÉRY.

Séria 4550502

POPIS

WALL CREAM je disperzná farba na steny pre interiéry s excelentnou priedyšnosťou, mimoriadnou krycou schopnosťou a dobrou dilatáciou pri nanášaní.

WALL CREAM je produkt formulovaný pre profesionálov, ktorých uspokojí skvelým estetickým výsledkom i za relatívne limitované náklady.

WALL CREAM zabezpečí matný a jednotný povrch i na podkladoch s rôznou savosťou. Je vhodný i na konečné úpravy priestorov so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, resp. kondenzáciou vodných pár (kúpeľne, kuchyne)

VHODNÉ POVRCHY

- Vápenno-cementové omietky, nové aj maľované
- Vápenno-sadrové omietky a stierky, nové aj maľované
- Sadrokartonové priečky, steny a podhlady

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- *Pôvod pojiva:* vinylová emulzia vo vodnej disperzii
- *Špecifická hmotnosť UNI 8910:* 1,72 ± 0,05 kg/l
- *Viskozita UNI 8902:* 45000-50000 cps pri 25 °C
- *Zasychanie (pri 25 °C a 65% relat. vlhkosti):* na dotyk cca. 30 min.; druhá vrstva aplikovateľná po cca. 5 hod.

APLIKÁCIA

- Podmienky vhodné pre aplikáciu:
 - *Teplota povrchu a vzduchu:* Min.+5 °C / Max. +35 °C.
 - *Relatívna vlhkosť vzduchu:* <80%
 - *Relatívna vlhkosť podkladu:* <10% R.H.
- Produkt môže byť nanášaný štetcom, valcom alebo striekaním
- Produkt nanášajte minimálne v 2 vrstvách
- Riedenie:

1. vrstvu riedte vodou v pomere 70-75%; nasledujúce vrstvy v pomere 40-45%.

Pri aplikácii striekaním prispôbte pomer riedenia prístroju a nastavenému tlaku

- Nástroje očistite ihneď po ukončení práce vodou

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť pri hladkých povrchoch s priemernou savosťou:

- 8-10 m²/l na jednu vrstvu

Pre určenie výdatnosti produktu na konkrétnom povrchu doporučujeme praktický test na malej ploche.

FARBENIE

Produkt je možné farbiť systémom MARCROMIE.

V prípade použitia viac druhov farbených materiálov, alebo ak je farbený materiál použitý na dokončenie časti práce, doporučujeme použité materiály zmiešať a tým zabrániť možným jemným odchýlkam vo farebnom odtieni.

SKLADOVANIE

- *Minimálna teplota pre stálosť pri uskladnení:* +5 °C
- *Maximálna teplota pre stálosť pri uskladnení:* +30 °C
- *Stabilita produktu v pôvodnom neovorenom balení a vhodnej teplote:* 2 roky

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Udržujte mimo dosahu detí.
- Nevyliievajte zvyšky produktu do odtoku.
- Výrobok nevyžaduje nálepku v zmysle D.L.285 z 16/07/98 a jeho následujúcich úprav.
- Produkt musí byť prevážaný, používaný a skladovaný v súlade s platnými normami bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhadzujte do bežného odpadu; nechajte ho úplne vyschnúť a naložte s ním ako so zvláštnym odpadom.

VÝROBCA

Colorificio San Marco s.p.a.

Via Alta 10

Marcron – Venezia

Taliansko